



## G. BESLUX WHITE LUBRICANT PASTE

### PRODUCTO BLANCO PARA LUBRICACIÓN SECA

#### APLICACIONES

Para todos aquellos casos en los que no es posible una lubricación convencional con grasa o aceite y es preciso recurrir a un lubricante seco, que además sea blanco y no manche.

- Tratamiento previo al montaje de ejes, casquillos, etc...
- Antiagarrotante en conexiones roscadas, pernos, etc...
- Ajuste de precisión, evitando el rayado de las piezas y facilitando al máximo las operaciones de montaje, etc...
- Como lubricante seco de guías, ejes, válvulas, etc...
- Especialmente indicado para aquellas industrias que necesiten productos que no manchen ni contaminen, como son industria alimentaria, tabaco, artes gráficas, textil, etc...

#### VENTAJAS

- Elimina el desgaste, rayaduras, escoriaciones, etc...
- Película fina de bajo coeficiente de fricción y gran resistencia...
- Extraordinaria adherencia a las superficies.
- Excelentes propiedades antiagarrotantes y anticorrosivas.
- Amplia gama de temperaturas de uso.
- Protege de la tribocorrosión.

#### MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente sobre todo tipo de superficies a tratar, mediante pincel, procurando dejar una capa lo más fina y homogénea posible.

La aplicación debe realizarse sobre superficies limpias, a fin de evitar que restos de polvo, grasa, óxido, etc. dificulten su adherencia.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Espesante                  | Vaselina filante |
| Color                      | Blanco           |
| Penetración a 25°C, 0.1 mm | 220 - 250        |
| Punto de Gota, 1°C         | Mín. 55          |
| Carga de soldadura, Kg.    | Mín. 500         |

#### PRECAUCIONES

- Deben tomarse las precauciones normales en el empleo y manipulación de productos lubricantes.
- Evitar mezclar esta grasa con otras de naturaleza distinta.
- Mantener los envases cerrados para evitar su contaminación.

#### ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Dpto. Comercial.